



Producto de GluDown, Inc.

Teléfono: (214) 504-2503 Fax:

(972) 833-1012

www.gludown.com

Adhesivo pegajoso GluDown® DB

Ficha técnica Fecha	Septiembre 2021
Descripción del Producto	GluDown® DB Tacky Adhesive es un adhesivo sensible a la presión de alto rendimiento. Adhesivo que proporciona un tiempo abierto prolongado y una adherencia agresiva para unir productos impermeabilizantes, incluidos paneles de drenaje, membranas pelables y adhesivas y hormigón.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Adhiere materiales impermeabilizantes comunes. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Membranas pelables y adhesivas ◦ Tabla de drenaje ◦ Hormigón Formado • Tiempo de preparación: 1 minuto • Tiempo de apertura: ~30 minutos • Vínculo agresivo e instantáneo. • Color: Blanco/Transparente • Tablero de espuma adhesiva: exhibirá una ligera cavitación si se aplica directamente
Embalaje	<p>Disponible en los siguientes tipos de embalaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bote de 30 lb (N.º de pieza: GD1630), 36 botes por palé
Propiedades técnicas	<ul style="list-style-type: none"> • Sólidos: 22% +/- 1% • Color: Blanco/Transparente • Rendimiento: 1623 pies cuadrados/bote a 2 g/pie cuadrado por libra • Temperatura de aplicación: 40 °F y en aumento a 100 °F • Tiempo de preparación: 1 minuto • Resistencia al corte: 23,1 PSI (tablero de drenaje de poliestireno a Concreto) • Contenido de COV: 485 g/l
Aplicación general	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prepare las superficies eliminando todos los residuos, la suciedad y el polvo. 2. Aplique adhesivo a un sustrato, minimizando la acumulación de adhesivo. <p style="text-align: center;">arriba.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Para una unión más fuerte, aplique adhesivo a ambos sustratos. 3. El patrón de rociado debe ser consistente con una superposición de aproximadamente 1 a 2 pulgadas. 4. El adhesivo estará listo cuando ya no esté húmedo y esté pegajoso. <p style="text-align: center;">El tacto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Fije los materiales ejerciendo una presión fuerte y uniforme. 6. El adhesivo debe permanecer pegajoso y listo para adherirse. <p style="text-align: center;">materiales durante unos 30 minutos. La temperatura, la humedad y el polvo pueden modificar el tiempo de exposición.</p>

Adhesivos revolucionarios para la industria de la construcción™

1297 N Plano Road Richardson, Texas 75081

www.gludown.com

Mejores prácticas para unir placas de drenaje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplique el adhesivo DB Tacky a la estructura impermeabilizada. 2. El patrón de rociado debe ser uniforme y cubrir el 90-100 % de la superficie. Los patrones de rociado deben tener una superposición de aproximadamente 1 a 2 pulgadas. 3. La cantidad de aplicación debe ser de aproximadamente 2-3 g/pie cuadrado por libra 4. Deje que el adhesivo se seque por completo antes de unir los materiales. 5. El adhesivo estará listo cuando ya no esté húmedo y esté pegajoso. El tacto. 6. Fije el tablero de drenaje a la estructura impermeabilizada aplicando una presión fuerte y uniforme. 7. El adhesivo debe permanecer pegajoso y listo para adherirse. materiales durante unos 30 minutos. La temperatura, la humedad y el polvo pueden modificar el tiempo de exposición. 8. Rellenar en 24 horas.
Almacenamiento y vida útil	<ul style="list-style-type: none"> • Vida útil: 12 meses • Rotar el stock utilizando primero el producto más antiguo • Mantener los contenedores cerrados cuando no estén en uso.
Garantías	<p>GLUDOWN, INC. NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito en particular y adecuado para el método de aplicación del usuario. Recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y el rendimiento de cualquier adhesivo en una aplicación en particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de GluDown, Inc., algunos de los cuales están exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si es apto para un propósito en particular.</p> <p>propósito particular para el método de aplicación del usuario.</p>
Limitación de recursos y responsabilidad	<p>Si se demuestra que el producto de GluDown, Inc. es defectuoso, LA EXCLUSIVA SOLUCIÓN, A OPCIÓN DE GLUDOWN, INC., SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DE COMPRA O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO DE GLUDOWN, INC. GluDown, Inc. no será responsable de ninguna otra forma por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, independientemente de la teoría legal alegada, incluyendo, entre otros, contrato, negligencia, garantía o responsabilidad estricta.</p>