



Producto de GluDown, Inc.

Teléfono: (214) 504-2503 Fax:

(972) 833-1012

www.gludown.com

## Adhesivo GluDown® WaterGrip®

Ficha técnica Fecha	Abril 2020
---------------------	------------

Descripción del Producto	El adhesivo GluDown® WaterGrip® proporciona un tiempo abierto prolongado y una adherencia agresiva para unir productos impermeabilizantes y una amplia gama de materiales, como hormigón, espuma, metal, plástico y madera.
--------------------------	---

Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adhiere materiales impermeabilizantes comunes           <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipos de membrana: roll-on, spray-on, peel &amp; stick</li> <li>Tabla de drenaje</li> <li>Tablero de espuma</li> </ul> </li> <li>Largo tiempo de unión: 24 horas+</li> <li>Vínculo agresivo e instantáneo</li> <li>Resistente al agua una vez seco.</li> <li>Se seca transparente</li> <li>Bonos: Hormigón, espuma, metal, papel, plástico y madera.</li> </ul>
-----------------	---

Embalaje	Disponible en los siguientes tipos de embalaje: <ul style="list-style-type: none"> <li>Balde de 5 galones (N.º de pieza: GD5210), 32 baldes por paleta</li> </ul>
----------	---

Propiedades técnicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viscosidad: ~3000 cps</li> <li>Sólidos: 61% - 66%</li> <li>Color: Blanco cuando está húmedo, Transparente cuando está seco</li> <li>Espesor de aplicación recomendado: 14 a 26 milésimas de pulgada húmedas</li> <li>Rendimiento: ~60-120 pies cuadrados/galón</li> <li>Temperatura de aplicación: 40 °F y aumentando hasta 100 °F</li> <li>Tiempo de preparación: ~30 minutos dependiendo del entorno</li> <li>Resistencia al corte: 30,1 PSI (tablero de drenaje de poliestireno a Concreto)</li> <li>Resistencia al desprendimiento a 180°: 13,5 PSI (placa de drenaje de poliestireno sobre hormigón)</li> <li>Contenido de COV: 1,82 g/l</li> </ul>
----------------------	---

Aplicación general	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prepare las superficies eliminando todos los residuos, la suciedad y el polvo.</li> <li>Aplique adhesivo a un sustrato a una distancia de 14 a 26 milésimas de pulgada húmedas. Espesor dependiendo de la aplicación.</li> <li>Deje que el adhesivo WaterGrip® se seque y cambie de color. De color blanco a transparente, aproximadamente 30 minutos dependiendo del entorno y el espesor de milésimas.</li> <li>El adhesivo estará listo cuando ya no esté húmedo y esté pegajoso. El tacto.</li> <li>Fije los materiales ejerciendo una presión fuerte y uniforme.</li> </ol>
--------------------	---

	<p>6. El adhesivo debe permanecer pegajoso y listo para adherirse. materiales durante al menos 24 horas. El polvo y los residuos pueden acortar el tiempo de unión.</p>
Mejores prácticas para unir placas de drenaje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilice tablas de drenaje con respaldo de película de polietileno.</li> <li>• Cuelgue el tablero de drenaje horizontalmente para evitar que se caiga de arriba a abajo. curling.</li> <li>• Aplique el adhesivo WaterGrip® a la superficie de montaje vertical.</li> <li>• Deje que el adhesivo se seque completamente antes de unir los materiales.</li> <li>• Si se aplica a membranas fluidas: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Deje que la membrana se cure durante al menos 24 horas antes de utilizando adhesivo WaterGrip® .</li> <li>o Aplique el adhesivo WaterGrip® con un espesor mínimo de 26 milésimas de pulgada.</li> </ul> </li> <li>• Rellenar en 24 horas.</li> </ul>
Almacenamiento y vida útil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener los contenedores cerrados cuando no estén en uso.</li> <li>• Vida útil: 6 meses</li> <li>• Rotar el stock utilizando primero el producto más antiguo</li> <li>• No permita que el recipiente se congele.</li> </ul>
Garantías	<p>GLUDOWN, INC. NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para el método de aplicación del usuario. Recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y el rendimiento de cualquier adhesivo en una aplicación particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de GluDown, Inc., algunos de los cuales están exclusivamente dentro del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si es apto para un propósito particular para el método de aplicación del usuario.</p>
Limitación de recursos y responsabilidad	<p>Si se demuestra que el producto de GluDown, Inc. es defectuoso, LA EXCLUSIVA SOLUCIÓN, A OPCIÓN DE GLUDOWN, INC., SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DE COMPRA O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO DE GLUDOWN, INC. GluDown, Inc. no será responsable de ninguna otra forma por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, independientemente de la teoría legal alegada, incluyendo, entre otros, contrato, negligencia, garantía o responsabilidad estricta.</p>